

# ปูน mortar ทุราวัน



ฉาบสิ้น ค่อแครง พลมน้ำใช้ได้ทันที



พลมน้ำ  
ใช้ได้เลย



เพิ่มแรงยึดเกาะ



เพิ่มความอุมน้ำ

50 กก.

**ปูนมอร์ตาร์ หรือปูนสำเร็จรูป** คือ ปูนซีเมนต์ที่ผสมทรายในตัว มีสารพิเศษที่ช่วยเพิ่มแรงยึดเกาะและเพิ่มความอึดน้ำ ในอัตราส่วนที่เหมาะสม เพียงผสมน้ำสะอาดตามสัดส่วน ก็สามารถใช้งานได้เลย ใช้สำหรับงานก่ออิฐ บานฉาบปูน รวมไปถึงงานซ่อมแซมพื้นผิวปูนต่างๆ



## ปูนฉาบอิฐมวลเบา 50 กก.

สำหรับฉาบผนังอิฐมวลเบา ฉาบได้มากถึง 3.6 ตร.ม./ถุง\* มีสารเพิ่มฟองอากาศ และสารเพิ่มความอึดน้ำ ช่วยให้ฉาบง่ายเบาแรง ลดการแตกร้าว สามารถกลับมาปรับหน้าปูนได้

\*ฉาบที่ความหนา 1 ซม.

## ปูนฉาบทั่วไป 50 กก.

สำหรับฉาบผนังอิฐมวลเบาและอิฐบล็อก ฉาบได้ 1.6-1.7 ตร.ม./ถุง\* พลังสารเพิ่มแรงยึดเกาะ เพิ่มฟองอากาศ ลดการหลุดร่อนและมีสารเพิ่มความอึดน้ำ ช่วยให้ฉาบง่ายเบาแรง ลดการแตกร้าว

\*ฉาบที่ความหนา 1.5 ซม.

## ปูนก่ออิฐมวลเบา 50 กก.

สำหรับก่อผนังอิฐมวลเบา ก่อแข็งแรง แข็งแรง มีสารเพิ่มแรงยึดเกาะ ทำให้เนื้อปูนปั้นขึ้นรูป จัดแนวก่อได้ง่าย เนื้อปูนแห้งเร็ว สามารถก่อได้สูงสุด 250 ก้อน/ถุง

ประเภทปูน	การใช้งาน		
ปูนฉาบอิฐมวลเบา	ผสมกับน้ำสะอาด ในอัตราส่วน น้ำประมาณ 10-11.5 ลิตร ต่อปูน 1 ถุง (50กก.)		
ปูนฉาบทั่วไป	ผสมกับน้ำสะอาด ในอัตราส่วน น้ำประมาณ 9.5-11 ลิตร ต่อปูน 1 ถุง (50กก.)	ฉาบปูนด้วยเกรียงฉาบหรือใช้กับเครื่องพ่นปูนฉาบได้ โดยฉาบหนาครั้งละ 1 ซม. หรือแบ่งการฉาบออกเป็นชั้นได้ โดยแต่ละชั้นมีความหนาไม่เกิน 1 ซม.	บ่มน้ำให้ผนังชื้นใน 3 วันแรก
ปูนก่ออิฐมวลเบา	ผสมกับน้ำสะอาด ในอัตราส่วน น้ำประมาณ 13-15.5 ลิตร ต่อปูน 1 ถุง (50กก.)	สามารถก่อได้ทันที โดยไม่ต้องพรมน้ำที่อิฐมวลเบา	ใช้เกรียงบดปูนที่ความหนา 2-3 มม. และก่อตามชั้นตอน

หมายเหตุ : สัดส่วนการผสมคอนกรีต อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพวัสดุผสมและประเภทของงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคำแนะนำของวิศวกรโยธา • กานะที่ใช้ในการควบคุมปริมาณวัสดุผสมแต่ละชนิด ให้ใช้กานะที่มีประเภทและขนาดเท่ากัน

**อิฐมวลเบาดูร่าวัน** สำหรับงานผนังบ้าน อาคารต่างๆ น้ำหนักเบากว่า ประหยัดต้นทุนโครงสร้างอาคารมากกว่า ได้มาตรฐาน มีติเคียบตรงทุกก้อน แข็งแรง ทนทานทุกสภาพอากาศ สามารถยึดเกาะได้

ขนาด	คุณภาพ	การใช้งาน
7.5 x 60 x 20 ซม.	กำลังรับแรงอัด >30 ksc	8.33 ก้อน/ตร.ม.



สอบถามข้อมูลและติดตามโปรโมชัน



จัดทำโดย บริษัท เอลซี ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 1 ถนนพูนสัมพันธ์ไทย บางซื่อ กทม. 10800 โทรศัพท์ : 0-2586-2636 www.dura-brand.com