ปูนซีเมนต์ดูร่าวัน

DURA ONE

ฉาบลื่น ก่อแกร่ง โครงสร้างแข็งแรง

ได้มาตรฐาน มอก.

ปูนซีเมนต์ผสม

เพิ่มแรงยึดเกาะ

เพิ่มความอุ้มน้ำ

50 กก.

ปูนซีเมนต์ดูร่าวัน

DURA ONE

ปูนแดงดูร่าวัน งานโครงสร้าง (Hydraulic Cement 50 kg)

เหมาะสำหรับงานโครงสร้างทั่วไปที่ต้องการความแข็งแรง

ผิวงานสวย ทนต่อการขัดสี พื้นผิวมีรูพรุนน้อย แห้งตัวเหมาะสมและลดโอกาสการแตกร้าว ที่ผิวคอนกรีต ใช้วัตถุดิบและกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับงานโครงสร้างต่างๆ เช่น งานโครงสร้างบ้านพักอาศัย รากฐาน เสา คาน พื้น ผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงและไม่อัดแรง

อัตราส่วนการผสม โดยปริมาตร	ปูนแดงดูร่าวัน	ทรายหยาบ (ถัง)	หิน (ถัง)	น้ำสะอาด (ถัง)
คอนกรีตหยาบ	1	3	5	1
คอนกรีตทั่วไป	1	2	4	½ ถัง

หมายเหตุ : อัตราส่วนการผสมคอนกรีต อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพวัสดุผสมและประเภทของงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคำแนะนำของวิศวกรโยธา • ภาชนะที่ใช้ในการตวงปริมาตรวัสดุผสมแต่ละชนิด ให้ใช้ภาชนะที่มีประเภทและขนาดเท่ากัน

ปูนเขียวดูร่าวัน ก่อ ฉาบ เท (Mixed Cement 50 kg)

สำหรับงานอเนกประสงค์ ก่ออิฐ ฉาบผนัง และ เทปรับระดับ

ปูนซีเมนต์ผสม พัฒนาด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีระดับนาโนด้วยพลังโมเลกุล ทำให้เนื้อเหนียว ยึดเกาะได้ดียิ่งขึ้น พร้อมเพิ่มสารพิเศษที่ทำให้เนื้อปูนนุ่ม ฉาบลื่น ลากได้ยาว งานผนัง แข็งแกร่ง ไม่แตกร้าวง่าย ใช้งานได้กับอิฐมอญ, อิฐบล็อก, อิฐแดงรู, อิฐโชว์แนว, อิฐขาว และอิฐช่องลม

(ห้ามใช้ก่อหรือฉาบอิฐมวลเบา หรือ ALC)

อัตราส่วนการผสม โดยปริมาตร	ปูนเขียวดูร่าวัน	ทรายหยาบ (ถัง)	ทรายละเอียด (ถัง)	หิน (ถัง)	น้ำสะอาด (ถัง)
ปูนก่อ	1	3	X	X	1
ปูนฉาบชั้นแรก	1	X	3	X	1
ปูนฉาบชั้นที่ 2	1	X	3	X	1
งานเทคอนกรีต ปรับระดับพื้น	1	2	X	3	½ ถัง

หมายเหตุ : • การทำงานควรอยู่ภายใต้การควบคุมของวิศวกรโยธา และปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด • งานฉาบปูน สามารถผสมน้ำยาช่วยฉาบ หรือน้ำยาแทนปูนขาวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานฉาบได้ โดยเลือกชนิดน้ำยาและคุณภาพที่เหมาะสมกับการใช้งาน • หากฉาบผนัง 2 ชั้น ความหนาของปูนฉาบรวม 2 ชั้นไม่เกิน 2.5 ซม. • เมื่อปูนฉาบเริ่มแข็งตัวแล้ว ให้บ่มผนังฉาบด้วยการรดน้ำให้ผนังชุ่มชื้นอย่างน้อย 3 วัน ช่วยให้ผนังแข็งแรงไม่แตกร้าว • อัตราส่วนการผสมอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน ความละเอียดและความชื้นของทราย • ภาชนะที่ใช้ในการตวงปริมาตรวัสดุผสมแต่ละชนิด ให้ใช้ภาชนะที่มีประเภทและขนาดเท่ากัน

ข้อแนะนำการใช้งาน • ปูนที่ฉีกถุงแล้ว ต้องปิดปากถุงให้มิดชิดและควรใช้ให้หมดภายใน 1 วัน • สถานที่เก็บต้องแห้งเพื่อป้องกันการเปียกชื้นเข้าถุงปูน • สินค้านี้ไม่ใช่สินค้าสำหรับบริโภค ห้ามรับประทาน

ติดตามข้อมูลและติดตามโปรโมชั่น

จัดจำหน่ายโดย

บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 1 ถนนปูนซีเมนต์ไทย บางซื่อ กทม. 10800

www.duraone.co.th