

ปูนมอร์ตาร์ดูราวัน



ฉาบฉั้่น ค่อแครง พลมน้ำใช้ได้ทันที



ได้มาตรฐาน
มอก.

ผสมน้ำ
ใช้ได้เลย

เพิ่มแรงยึดเกาะ

เพิ่มความอึ้นน้ำ

50 กก.

ปูนมอร์ตาร์ หรือปูนสำเร็จรูป คือ ปูนซีเมนต์ที่ผสมทรายในถัง มีสารพิเศษที่ช่วยเพิ่มแรงยึดเกาะและเพิ่มความอึดน้ำ ในอัตราส่วนที่เหมาะสม เพียงผสมน้ำสะอาดตามสัดส่วน ก็สามารถใช้งานได้เลย ใช้สำหรับงานก่ออิฐ บานฉาบปูน รวมไปถึงงาน ช่อมแซมพื้นผิวปูนต่างๆ



ปูนฉาบอิฐมวลเบา 50 กก.

สำหรับฉาบผนังอิฐมวลเบา ใช้งานได้มากถึง 3.6 ตร.ม./ถุง* มีสารเพิ่มฟองอากาศ และสารเพิ่มความอึดน้ำ ช่วยให้ฉาบง่าย เบาลง ลดการแตกร้าว สามารถกลับมาปรับหน้าปูนได้

*ฉาบที่ความหนา 1 ซม.

ปูนก่ออิฐมวลเบา 50 กก.

สำหรับก่อผนังอิฐมวลเบา ก่อแครง เบี่ยงแรง มีสารเพิ่มแรงยึดเกาะ ทำให้เนื้อปูนปั้นขึ้นรูป จัดแนวก่อได้ง่าย เนื้อปูนแห้งเร็ว สามารถก่อได้สูงสุด 250 ก้อน/ถุง

ปูนฉาบทั่วไป 50 กก.

สำหรับฉาบผนังอิฐมวลเบาและอิฐบล็อก ใช้งานได้ 1.6-1.7 ตร.ม./ถุง* มีสารเพิ่มแรงยึดเกาะ เพิ่มฟองอากาศ ลดการหลุดล่อนและมีสารเพิ่มความอึดน้ำ ช่วยให้ฉาบง่าย เบาลง ลดการแตกร้าว

*ฉาบที่ความหนา 1.5 ซม.

ปูนก่อทั่วไป 50 กก.

สำหรับก่อผนังอิฐมวลเบาและอิฐบล็อก มีสารเพิ่มความอึดน้ำ ทำให้เนื้อปูนมีความคงตัวบนใช้งานและเพิ่มแรงยึดเกาะทำให้ผนังทนทานแข็งแรง

*ปริมาณการใช้งาน (ขึ้นอยู่กับขนาดความหนาที่ก่อ)
-ก่ออิฐมวลเบา ก่อได้ประมาณ 1-1.5 ตร.ม./ถุง
-ก่ออิฐบล็อก ก่อได้ประมาณ 2-2.5 ตร.ม./ถุง

ประเภทปูน	การใช้งาน		
ปูนฉาบอิฐมวลเบา	ผสมกับน้ำสะอาด ในอัตราส่วน น้ำประมาณ 10-11.5 ลิตร ต่อปูน 1 ถุง (50กก.)		
ปูนฉาบทั่วไป	ผสมกับน้ำสะอาด ในอัตราส่วน น้ำประมาณ 9.5-11 ลิตร ต่อปูน 1 ถุง (50กก.)	ฉาบปูนด้วยเกรียงฉาบหรือใช้กับเครื่องมืออื่นที่ฉาบได้ โดยฉาบหนาครั้งละ 1 ซม. หรือแบ่งการฉาบออกเป็นชั้นได้ โดยแต่ละชั้นมีความหนาไม่เกิน 1 ซม.	บ่มน้ำให้ผนังชื้นใน 3 วันแรก
ปูนก่ออิฐมวลเบา	ผสมกับน้ำสะอาด ในอัตราส่วน น้ำประมาณ 13-15.5 ลิตร ต่อปูน 1 ถุง (50กก.)		ใช้เกรียงปาดปูนที่ความหนา 2-3 มม. และก่อตามขั้นตอน
ปูนก่อทั่วไป	ผสมกับน้ำสะอาด ในอัตราส่วน น้ำประมาณ 7-9 ลิตร ต่อปูน 1 ถุง (50กก.)		ก่ออิฐมวลเบาหรืออิฐบล็อกตามขั้นตอนการก่อทั่วไป

หมายเหตุ : สัดส่วนการผสมคอนกรีต อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพวัสดุผสมและประเภทของงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคำแนะนำของวิศวกรโยธา • ภาพที่ใช้ในการคำนวณปริมาณวัสดุผสมแต่ละชนิด ให้ใช้ภาพที่มีประเภทและขนาดเท่ากัน

อิฐมวลเบาดูร่าวัน สำหรับงานผนังบ้าน อาคารต่างๆ น้ำหนักเบากว่า ประหยัดต้นทุนโครงสร้างอาคารมากกว่า ได้มาตรฐาน มีตะเข็บตรงทุกก้อน เบี่ยงแรง ทนทานทุกสภาพอากาศ สามารถยึดเกาะได้

ขนาด	คุณภาพ	การใช้งาน
7.5 x 60 x 20 ซม.	กำลังรับแรงอัด >30 ksc	8.33 ก้อน/ตร.ม.

